

MONTÁŽNÍ LEPIDLO MONT FIX

Snadno použitelné Montážní lepidlo s výbornou počáteční přilnavostí a vysokou výslednou pevností lepeného spoje. Vyplňuje mezery a nerovnosti povrchu. Dobře přilne k většině porézniých i neporézniých materiálů. Na savých podkladech vykazuje rychlý nástup lepicí síly.



Technická data:

Báze	akrylát
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Specifická hmotnost	1,3 g/ml
Otevřený čas (*)	cca 15 min.
Rychlost vytvrzování (*)	(*) úplné vytvrzení za 24 hod.

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Charakteristika:

- nahrazuje hřebíky a šrouby
- bez nutnosti fixace umožňuje lepení předmětů až do hmotnosti 70kg/m²
- zajišťuje dlouhodobé opakované používání (nezasychá v obalu)
- vyplňuje mezery a nerovnosti povrchu
- ideální pro univerzální využití v domácnosti
- odolává působení vlhkosti, je bílé a přetíratelné
- má dobrou přilnavost na většinu běžných materiálů
- neobsahuje rozpouštědla, je bez zápachu,
- nevytvrzené lepidlo snadno se čistí vodou

Příklady použití:

- montážní lepení většiny stavebních materiálů jako dřevo, kámen, beton, cihly, keramika, kovy, plasty (mimo PE, PP, PTFE), překližka, dřevotřísková, pěnový polystyrén, laminát apod.
- lepení laminovaných povrchů, polystyrénu, PVC, keramiky, kovů na běžné podklady
- lepení obvodových podlahových lišt a dekorativních lišt a panelů
- lepení parapetů, prahů a soklů
- lepení obkladových desek na stěny a podlahy
- lepení tepelně izolačních desek
- opravy uvolněných obkladaček

Provedení:

Barva: bílá

Balení: kartuše 300ml

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: všechny materiály, kromě PE, PP a bitumenových materiálů.

Stav povrchu: čistý, suchý, soudržný bez prachu a mastnoty

Příprava povrchu: není vyžadována

Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost lepidla k materiálu.

Pracovní postup:

Nanášení: Aplikací pistolí na jeden z povrchů v bodech nebo pružích. Lepidlo vždy naneste do krajů a rohů lepených částí.

Komponenty ihned spojte a silně přitlačte, nebo poklepejte gumovou paličkou. Při lepení na svislé plochy mohou těžké části vyžadovat podepření.

Čištění: vodou před zaschnutím, po vytvrzení mechanicky

Pracovní teplota: +5°C až +35°C

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámky:

- Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé ponoření do vody.
- V případě lepení dvou nesavých materiálů se výrazně prodlužuje doba vytvrzení lepidla.