

TECHNICKÝ LIST

**CHALK
PAINT SPRAY**

**PINTY[®]
PLUS
CHALK
PAINT SPRAY**

1. Popis

Rychleschnoucí vodouředitelný matný sprej se sametovým vzhledem. Určený pro různé typy povrchů, propůjčující starobylí “vintage” vzhled vašim předmětům.

2. Vlastnosti:

- Vynikající přilnavost
- Excelentní trvanlivost
- Nežloutne
- Matný vzhled
- Velmi jednoduchá aplikace
- Rychleschnoucí
- Snadno se brousí

3. Doporučené použití:

Používá se v interiéru a exteriéru. Ideálně pro aplikaci na dřevo, melamin, plátno, železo, plasty a kartón...

4. Prezentace

Obal: 520cc/400ml

Odstíny: Blanco Roto / Crema / Marrón Glacé / Piedra / Rosa Pétalo / Rosa Empolvado / Verde Menta / Azul Índigo / Turquesa Pálido / Turquesa / Gris Ceniza / Negro Plomo

5. Technické charakteristiky:

- | | |
|----------------------------|---|
| • Povaha | Vodouředitelná akrylová pryskyřice |
| • Rozpouštědlo | Voda, alkohol |
| • Pohonná hmota | DME |
| • Hustota | 1.35 ± 0.01 gr./cc |
| • Viskozita | 60 ± 5 sec. (Fordův pohár č. 4, 20°C) |
| • % pevných částic ve váze | 29,5 % (Teoretická hodnota) |
| • VOC | 606 gr./l (Teoretická hodnota) |
| • Lesk při 60° | 2% |
| • Kryvost | 520/400ml: 2 m ² v závislosti na povrchu |

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Doba schnutí při 20°C | Povrchová: 20 min.
Celkem: 60 minutách
Opětovný nátěr: Po 60 minutách |
| • Aplikační teplota | Od 10 do 35°C. |
| • Odolnost nátěru vys. teplotám | Doporučeno až do 90°C. |
| • Hořlavost | Extrémně hořlavý |
| • Tlak | 4 bary při 20°C / 8 barů při 50°C |
| • Čištění | Vodou během prvních 15 minut, poté alkoholem |
| • Životnost produktu | > 3 roky |

6. Instrukce:

Povrch musí být čistý, suchý a bez jakýchkoli nečistot. Nádobu dobře protřepejte. Stříkejte sprej ze vzdálenosti 25/30 cm a aplikujte v tenkých, rychlých vrstvách křížově. Abyste dosáhli uniformního vzhledu a vyhnuli se odkapávání barvy, jsou doporučovány aplikovat dvě tenké vrstvy místo jedné silné. Po aplikování obraťte plechovku dnem vzhůru a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze vzduch.

Po uschnutí povrchu může být povrch jemně obroušen pro dosažení požadované struktury.

7. Bezpečnost:

Nádoba s aerosolem obsahuje příslušné bezpečnostní značky, která musejí být dodrženy. Pro další informace se prosím podívejte do bezpečnostního listu.

Informace poskytnuté v technickém listě jsou výsledkem výzkumu podniknutého naší laboratoří a reálných zkušeností založených na aplikacích. Přesto však vzhledem ke skutečnosti, že jsou produkty často použity v podmínkách mimo naši kontrolu, nemůžeme zaručit dobré výsledky produktu, pokud nedojde ke správné aplikaci a použití.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com