

# OLIO DI LINO COTTO

## přírodní lněný olej

**3980, 3981, 3982, 3983, 3985**

**Popis** Lněná fermež filtrovaná tradičními způsoby s přidáním siktiv a bez pryskyřic. Lze jím dosáhnout brilantní povrchovou úpravu jak na surovém tak i natřeném dřevě. Ideální pro přípravu olejových pigmentů. Základový a konečný nátěr s přirozeným efektem. Penetruje hluboko do pórů dřeva. Přirozený efekt, který ale není lesklý. Doporučuje se dále i jako tmel pro terakotu a další podklady před aplikací voskové úpravy. Ošetřený povrch nebude příliš odolný a bude třeba jej pravidelně obnovovat, aby se přirozený vzhled zachoval.

**Způsob použití** Pro usnadnění aplikace první nátěr ředit 30 % terpentýnovým rozpouštědlem. Aplikovat jednotnou vrstvu čistým hadříkem. Po 20 minutách odstranit přebytek materiálu. Celý postup opakovat v alespoň 4 vrstvách ne dříve než po 24 hodinách a postupně snižovat množství rozpouštědla. Na poslední nátěr použít pouze lněný olej a znovu přebytečný materiál odstranit. Suchý povrch přebrousit ocelovou vatou, aby se zvýšil lesk.

**Podklad** Dřevo

**Technické parametry**

- Zápach	typický
- Barva	bezbarvý
- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědle
- Měrná hmotnost	0,940 kg/l
- Doba schnutí	24 h
- Vydatnost	8-10 m <sup>2</sup> /l
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010): 0 g/l

**Aplikace** Štětce, hadřík

**Teplota při aplik.** +5 °C až + 25 °C

**Rel. vlhkost** max. 80%

**Způsob dodávky** plastová láhev 150 ml, plechovka 500 ml, 1 l, 5 l, 25 l

**Skladování**

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby vzdáleně od zdrojů tepla. CHRÁNIT PŘED OHNĚM, TEPLEM, MRAZEM. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody.

**Bezpečnost práce a bezpeč. normy**

Doporučuje se dodržování běžných bezpečnostních opatření. První pomoc: při vniknutí do očí vypláchnout velkým množstvím vody, při kontaktu s kůží opláchnout vodou a mýdlem, při náhodném požití nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a vyhledat lékaře. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Klasifikace podle 2004/42/ES hodnota VOC(2010): 0 g/litr

**Likvidace obalů**

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

Plastové a kovové obaly

kód odpadu 08 01 12

kód odpadu 15 01 02 a 15 01 04

rev. březen 2013